

ACRYL 2000

1. SUNUM

ACRYL 2000 sıcak daldırma galvaniz için anti-korozif ve yüksek performanslı bir pasivasyon kimyasalıdır. Pasivasyon galvanizli ürünü beyaz pasa (ıslak stoklama lekelerine) karşı korur ve parlak galvaniz görüntüsünün korunmasını sağlar.

2. ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Cr+6 içermez.
- Net tabaka.
- Mükemmel korozyon dayanımı.
- Galvanizli ürünün stoklama esnasında parlak görünümde kalmasını sağlar.
- Ürünlerin deniz aşırı sevkiyatı ve uzun süren karayolu transferi sırasında uzun süre korunması için özel olarak tasarlanmıştır.
- 6 ay boyunca dış sahada stoklamaya izin verir.

3. TEKNİK ÖZELLİKLER

- Sıvı ürün
- Mor renk
- Yoğunluk : 1,09
- pH : 3-6

4. KULLANIM PARAMETRELERİ

- | | | |
|------|-----------------|-------------------------|
| 4.1. | Konsantrasyon : | 5 - 15% |
| 4.2. | Sıcaklık : | 40 - 80°C |
| 4.3. | Dalış Süresi : | 30 saniye - 1 dk |
| 4.4. | Karıştırma : | Hidrolik tavsiye edilen |

5. UYGULAMA

- 5.1. **Tank Kurulumu** : Tankınızın 2/3'ünü şebeke suyu ile doldurunuz ve sonrasında gerekli ACRYL 2000 miktarını ekleme yapınız. Sonrasında tankınızın seviyesini şebeke suyu ile tamamlayınız.

- 5.2. **Kontrol** : VCD laboratuvarında ayda bir kez banyo analizi yapılmalıdır.
- 5.3. **Proses aşamaları** : Maksimum 200 °C'de olan galvanizlenmiş parçalar direk olarak ACRYL 2000 ile hazırlanmış pasivasyon banyosuna daldırılabilir.
- 5.4. **Dikkat Edilmesi Gerekenler** : Sıcak parçaların daldırılması buhar oluşturabilir ve bu buharın ortama yayılması önlenmelidir. Eğer galvanizli ürünler yeteri sıcaklıkta değilse, pasivasyon sonrası buharlı uygulama planlanabilir (10 dakika süre ile 60-80 °C). Kuruma için nem ve sıcaklığa bağlı olarak oda sıcaklığında 30 - 60 dakika havada kurutma yeterlidir.
- 5.5. **Ekipman**
Asite dayanıklı, paslanmaz çelik ya da plastik kaplı tanklar pasivasyon kimyasalını kullanmak için uygundur.

6. AMBALAJ

Bu ürün aşağıdaki şekillerde ambalajlanabilir:

- polietilen bidonlar..... 25 liters.
- plastik variller.....200 liters.
- konteyner 1000 liters.

7. KULLANIM UYARILARI

Bu ürün güvenlidir, ancak yine de elleçleme (taşıma-kullanım-depolama) yasal uyarılar dikkate alınarak yapılmalıdır.

Koruyucu gözlük ve eldiven

Spreyli uygulamalar dış alanlarda ya da iyi havalandırılan alanlarda yapılmalıdır.

8. GÜVENLİK

Lütfen MSDS'i inceleyiniz.

Bu ürün bülteninde verilen tüm bilgiler deneyimlerimizin sonucu olarak tespit edilen kullanım gerekliliklerini verir. Hiçbir koşulda firmamız ya da çalışanlarımız sorumlu tutulamaz. Tüm özel koşullar uzmanlarımız tarafından gözlemlenmelidir. Lütfen bizimle iletişime geçiniz.

VERA CHIMIE DEVELOPPEMENTS
35-45 RUE DE LA GARENNE – BP 70734
38297 ST QUENTIN FALLAVIER - France
Telefon : 04 74 94 82 10 - Fax : 04 74 94 82 14
E-mail : info@vcd-floridienne.com