

JTECH Flux 2P ff

1. SUNUM

JTECH Flux 2P ff, moleküler oranı 2 olan, yeni nesil sıcak daldırma galvaniz flaksıdır.

2. ÖZELLİKLER

JTECH Flux 2P küçük tanecikli toz halindedir ve kolay çözünür.

3. TEKNİK ÖZELLİKLER

- **Renk** : Beyaz
- **Moleküler Oran** : 2 +/- 0,1
- **Demir içeriği** : < 100 ppm
- **Sülfat içeriği** : < 500 ppm
- **Moleküler ağırlık** : 243,5
- **Çinko klorür** : 56% +/- 2%
- **Amonyum klorür** : 44% +/- 2%

4. KULLANIM PARAMETRELERİ

- **Konsantrasyon** : 450 ila 550 g/l
- **Sıcaklık** : 40 ila 60°C
- **Daldırma süresi** : mümkün olan en kısa sürede
- **pH** = 4-5
- **Yüzey gerilimi** : 30 - 35 dynes/cm (POLYTENSID 55 ilavesi ile)
- **Demir içeriği** : < 20 g/l

5. UYGULAMA

- **Banyo kurulumu** : banyonun (tankınızın) 2/3'ünü su ile doldurunuz, hesaplanan miktardaki JTECH Flux 2P ff'i ekleyiniz ve tamamının çözünmesi için karıştırınız. Tuzun tamamının çözünmüş olduğundan emin olunuz ve çözeltinin şeffaf hale geldiğini gözlemleyiniz. Tankın kalan seviyesini de su ile tamamlayarak çalışır hale getirebilirsiniz.
- **Kontrol**: Demir seviyesi 20 g/L'yi geçtiğinde flaks rejenerasyonu için VCD laboratuvarı ile olabildiğince çabuk iletişime geçiniz

6. AMBALAJ

Bu bileşik aşağıdaki şekillerde ambalajlanabilir :

- 25kg'lik plastik torbalar
- 1000 kg'lik 1 palet (40 torba)

7. KULLANIM UYARILARI

Bu ürün güvenlidir, ancak yine de elleçleme (taşıma-kullanım-depolama) yasal uyarılar dikkate alınarak yapılmalıdır

Koruyucu gözlük ve eldiven

8. GÜVENLİK

Lütfen MSDS'i inceleyiniz.

Bu ürün bülteninde verilen tüm bilgiler deneyimlerimizin sonucu olarak tespit edilen kullanım gerekliliklerini verir. Hiçbir koşulda firmamız ya da çalışanlarımız sorumlu tutulamaz. Tüm özel koşullar uzmanlarımız tarafından gözlemlenmelidir. Lütfen bizimle iletişime geçiniz.

VERA CHIMIE DEVELOPPEMENTS
35-45 RUE DE LA GARENNE - BP 70734
38297 ST QUENTIN FALLAVIER - France
Telefon : 04 74 94 82 10 - Fax : 04 74 94 82 14
E-mail : info@vcd-floridienne.com